

GRAFIPRINT PRINT MEDIA VOOR GROOTFORMAAT PRINTEN

REFERENTIE S22CT

UITGAVE 01.07.2020



BESCHRIJVING

Grafiprint S22CT is een polymeer gekalanderde witte glanzende PVC film met permanente lijm, speciaal voor gebruik op solvent-printers (eco/mild/hard), latexprinters en UV-printers. De film werd ontwikkeld voor aanbrenging bij koude temperaturen.

SAMENSTELLING

FILM

75µm polymeer gekalanderde witte glanzende PVC film.

LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solventgebaseerde acrylijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.

RELEASE LINER

Wit polyhybride papier van 140 g/m²

TOEPASSINGSGEBIED

Grafiprint S22CT werd speciaal ontworpen voor alle mogelijke binnentoepassingen en landurige buitentoepassingen op een vlakke ondergrond.

→ BINNEN-/BUITENGEBRUIK

PRODUCTVOORDELEN

- Aanbrenging bij koude temperaturen
- Goede printkwaliteit.

COMPATIBELE LAMINATEN

Grafiprint S22CT wordt bij voorkeur gelamineerd met één van de volgende Grafiprint laminaten:

- Grafiprint P20P of P21P
- Grafiprint LAM200, LAM230 of LAM250

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

1	Dikte vinyl Dikte vinyl + lijm + release liner
2	Rek tot breuk (productielengte-richting) Rek tot breuk (dwarsrichting)
3	Dimensionele tolerantie
4	Glansgraad (Minimum – meethoek 20°)
5	Kleefkracht na 20 minuten Kleefkracht na 24 uren
6	Quickstick
7	Levensduur bij buitengebruik
8	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik
9	Kleur rugbedrukking
10	Brandbaarheid Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

TESTMETHODE	RESULTAAT
Din53370	75µm 245µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	< 1,00mm
Din67530	> 50 Gloss Units
Finat 1	25 N/25mm 27 N/25mm
Finat 9	14 N
-	Tot 7 jaar
-	-10°C tot +20°C -25°C tot +50°C
-	Grijs

GRAFIPRINT PRINT MEDIA VOOR GROOTFORMAAT PRINTEN

REFERENTIE S22CT

UITGAVE 01.07.2020



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafityp materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient de Grafityp printfilm bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafityp materialen twee jaar worden opgeslagen.

AANBEVOLEN PRINTERINSTELLINGEN

Indien de Grafityp media op een (eco) solventprinter gebruikt worden, zijn de temperatuurinstellingen van de printer van uiterst belang. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de inkthoeveelheid en de vereiste printkwaliteit raden wij op deze printers een pre-heater temperatuur tussen 35°C en 45°C aan. Deze temperatuur kan verhoogd worden, op voorwaarde dat het materiaal vlak blijft. Een te hoge temperatuur kan tot een minder goed printresultaat en kleurverschillen leiden, omdat het materiaal zachter wordt en gaat golven. Hetzelfde geldt bij gebruik van een after-heater (droger). Wij raden een after-heater temperatuur aan die zo'n 5°C tot 10°C hoger ligt dan de pre-heater temperatuur. Maar ook hier mag het materiaal niet gaan golven. Algemeen kan gesteld worden dat de temperatuur van beide heaters zo hoog mogelijk moet worden ingesteld, zonder dat het materiaal enige golving gaat vertonen.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

Vermits de kwaliteit van uw print niet enkel van het Grafityp medium, maar daarnaast ook van zo veel andere factoren (zoals de printer, de kwaliteit van de inkt, de print-software, het ICC profiel, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid, enz...) afhankelijk is, kan Grafityp niet garant staan of verantwoordelijk gesteld worden voor het uiteindelijke printresultaat. Wijzigingen voorbehouden.

AANBEVOLEN DROOGTIJDEN

Het is uiterst belangrijk dat prints, gemaakt op een (eco) solventprinter, voldoende uitdrogen alvorens u ze lamineert en/of verkleeft. Let daarbij op een goede verluchting van het materiaal. Voor standaard prints dient een droogtijd van 24 tot 48 uren in acht te worden genomen. Bij zeer donkere prints of grote inkthoeveelheden op het materiaal is een droogtijd van 48 tot 72 uren vereist.

AANBRENGING OP EEN KOUDE ONDERGROND

Grafityp S22CP kan op een droge en koude ondergrond aangebracht worden. Bevroren condensatie verhindert hechting van de lijm. De in bovenstaande tabelvermede kleefkracht werd gemeten bij een omgevingstemperatuur van -10°C. Deze waarden liggen lager bij kamertemperatuur.

INKTHOEVEELHEID

Grote hoeveelheden solvent-inkt op het materiaal kunnen de inkt van de rugbedrukking activeren. Indien het materiaal daarna te vlug opgerold wordt, kan de rugbedrukking zichtbaar worden in uw print.

FOLIEKLEUR

Vermits de kleur van de folie bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen folies met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.