

## PRODUCT DATA SHEET

# GRAFITACK REMOVABLE SERIE GLANZENDE KLEUREN

## REFERENTIES R02 en R09

UITGAVE 01.12.2020

**GRAFITYP**  
makes you stick

### BESCHRIJVING

De Grafitack Removable serie is een monomeer gekalanderde PVC beletteringsfilm met removable lijm.

### SAMENSTELLING

#### FILM

75µm glanzende monomeer gekalanderde PVC film.

#### LIJM

Removable drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.

#### RELEASE LINER

Gesiliconeerd wit kraftpapier van 120 g/m<sup>2</sup>.

### TOEPASSINGSGEBIED

De Grafitack Removable films werden speciaal ontwikkeld voor binnentoepassingen (zoals bv. voor winkelsignalisatie, beursbelettering, enz...) en kortstondige buitentoepassingen.

## → BINNEN-/BUITENGEBRUIK

### PRODUCTVOORDELEN

- Ideaal voor publiciteit die regelmatig moet vernieuwd worden.
- Deze films kunnen na gebruik makkelijk weer verwijderd worden, zonder lijmresten op de ondergrond na te laten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

#### RELATIEVE VOCHTIGHEID

-50 ± 5%

#### TEMPERATUUR

23 ± 2°C

- Dikte film (1)**  
Dikte film + lijm + release liner
  - Rek tot breuk (productielengte) (2)**  
Rek tot breuk (dwars)
  - Dimensionele stabiliteit (3)**
  - Kleefkracht na 20 minuten (4)**  
Kleefkracht na 24 uren
  - Quickstick (5)**
  - Max. levensduur bij buitengebruik (6)**
  - Temperatuurbereik bij aanbrenging**  
Temperatuurbereik bij gebruik
  - Brandbaarheid**  
Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend
- (1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld (5) Gemiddeld (6) Midden-Europese omstandigheden

### TESTMETHODE

### RESULTAAT

Din53370	75µm 240µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	< 1,00mm
Finat 1	4 N/25mm 5 N/25mm
Finat 9	3 N
-	Beperkt Kleur 1-2 jaar
-	+5°C tot +40°C -20°C tot +70°C

## **GRAFITACK REMOVABLE SERIE GLANZENDE KLEUREN**

### **REFERENTIES R02 en R09**

UITGAVE 01.12.2020



#### **OPSLAGINSTRUCTIES**

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

#### **REINIGEN ONDERGROND**

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

#### **FILMKLEUR**

Vermits de kleur van de film bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen films met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.

#### **BELANGRIJK**

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Meer informatie in onze garantiecertificaten.

Wijzigingen voorbehouden.